



WINDOW & FACADE PROFILES

## Fiberline Datenblatt

### P2600

Pultrudiertes Profil aus glasfaserverstärktem Kunststoff für Fenster- und Fassadenkonstruktionen.

## Mechanische Eigenschaften

Glasgewicht	60% ± 5		
Dichte	1,75 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>		
Grundfarbe	Weiß		
<b>Eigenschaft</b>	<b>Norm</b>	<b>Einheit</b>	<b>P2600</b>
Zugfestigkeit			
0°	ISO 527	Mpa	> 250
90°	ISO 527	Mpa	> 65
Zugsteifheit			
0°	ISO 527	Mpa	> 22000
90°	ISO 527	Mpa	> 8000
Poissonzahl			
v12/v13	ISO 527	mm/mm	0,29
v21	ISO 527	mm/mm	0,11
Schraubenauszug	DS/EN 320	Daten folgen	
Wasseraufnahme			
24St.	EN/ISO 62	%	< 4
gesättigt	En/ISO 63	%	4,7

Alle Messungen beziehen sich auf ein 3,0 mm Standard Flachprofil.

## Thermische Eigenschaften

<b>Eigenschaft</b>	<b>Norm</b>	<b>Einheit</b>	<b>P2600</b>
Wärmeleitfähigkeit			
90°	DIN EN 821	W/mK	0,3
0°	DIN EN 821	W/mK	0,36
Längenausdehnungskoeffizient			
0°	ASTM C 177	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	8-14
90°	ASTM C 177	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	16-22
Bedienungstemperatur		Celsius	- 40 to + 80

Alle Messungen gemäß DIN EN 821 wurden mit Hilfe von der Nanoflash Methode ausgeführt.  
P2600 Muster wurde gemäß EN 12 667 kalibriert.